

Idra

TEST CHIMICI *CHEMICAL TEST*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Fogging Test Metodo Gravimetrico <i>Fogging Test Gravimetric Procedure</i>	SAE J756	≤ 5 mg

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE *COLOR FASTNESS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Solidità del colore alla luce <i>Fastness to light</i>	ISO 105-B02	≥ 6 Scala dei Blu <i>Blue Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco, 2.000 cicli <i>Dry rub fastness, 2,000 cycles</i>	UNI EN ISO 11640	5 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 500 cicli <i>Wet rub fastness, 500 cycles</i>	UNI EN ISO 11640	5 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con alcool, 10 cicli <i>Alcohol rub fastness, 10 cycles</i>	UNI EN ISO 11640	5 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Taber Test CS10, 1000 g, 2.000 cicli <i>Taber Test CS10, 1000 g, 2,000 cycles</i>	DIN 53109	Nessuna abrasione <i>No abrasion</i>

TEST FISICI *PHYSICAL CHARACTERISTICS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Adesione della rifinitura <i>Adhesion of finish</i>	UNI EN ISO 11644	≥ 5 N/cm
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	ASTM D 2208	≥ 400 N/mm ²
Allungamento a 400 N <i>Elongation at 400N</i>	ASTM D 2208	≤ 60 %
Resistenza allo strappo <i>Tear resistance (Trapezoid)</i>	ASTM D 5733	≥ 44 N
Resistenza alla flessione, 100.000 cicli <i>Flex resistance, 100,000 cycles</i>	UNI EN ISO 5402-1	Nessuna rottura/ <i>No cracks</i>
Infiammabilità <i>Flammability</i>	ISO 3795	≤ 100 mm/min

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL_DANI
 THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL_DANI

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA *SYSTEM CERTIFICATIONS*



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO *PRODUCT CERTIFICATIONS*



RICONOSCIMENTI AWARDS

ADERENTE A JOIN IN



I COLORI DEL PRODOTTO SONO SOGGETTI A VARIAZIONE, LA LORO DISPONIBILITÀ SARÀ CONFERMATO IN SEDE DI ORDINE.
 PRODUCT COLORS ARE SUBJECT TO CHANGE, THEIR AVAILABILITY WILL BE CONFIRMED AT THE MOMENT OF THE ORDER.



I TEST SONO ESEGUITI NEL RISPETTO DELLE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI. PER VISIONARE L'ULTIMA VERSIONE INQUADRA QUI. TESTS ARE PERFORMED PERIODICALLY IN ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT PROVISIONS. TO VIEW THE LATEST VERSION: CLICK HERE.

DANI S.p.A.
 Z.I. Via della Concia, 186
 36071 Arzignano (VI) Italy
 Tel. +39 0444 454111
www.gruppodani.com

