

# Mandorlo

## TEST CHIMICI *CHEMICAL TEST*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Metalli pesanti: Cromo totale, Alluminio, Titanio, Zirconio, Ferro <i>Metals: Chrome, Aluminum, Titanium, Zirconium, Iron</i>	UNI EN ISO 17072-2	≤ 1000 mg/Kg

## TEST SOLIDITÀ DEL COLORE *COLOR FASTNESS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco, 50 cicli - Scarico <i>Dry rub fastness, 50 cycles - Discharge</i>	EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco, 50 cicli - Degradazione <i>Dry rub fastness, 50 cycles - Degradation</i>	EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 20 cicli - Scarico <i>Wet rub fastness, 20 cycles - Discharge</i>	EN ISO 11640	≥ 2 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 20 cicli - Degradazione <i>Wet rub fastness, 20 cycles - Degradation</i>	EN ISO 11640	≥ 2 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino, 20 cicli - Scarico <i>Artificial solution rub fastness, 20 cycles - Discharge</i>	EN ISO 11640 / EN ISO 11641	≥ 2 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino, 20 cicli - Degradazione <i>Artificial solution rub fastness, 20 cycles - Degradation</i>	EN ISO 11640 / EN ISO 11641	≥ 2 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore alla luce artificiale / <i>Fastness to light</i>	EN ISO 105-B02 (Met. 3)	≥ 2/3 Scala dei Blu / <i>Blue Scale</i>

## TEST FISICI *PHYSICAL CHARACTERISTICS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Carico di strappo / <i>Tear strength</i>	EN ISO 3377-1	> 20 N
Solidità del colore alla goccia d'acqua - Valutazione dopo 16 ore <i>Color fastness to water drop - Evaluation after 16 hours</i>	EN ISO 15700	≥ 3 (nessun rigonfiamento permanente) Scala dei Grigi ≥ 3 (no permanent swelling) <i>Grey Scale</i>

## CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE *ADVICES FOR CLEANING AND MAINTENANCE*

Evitare la luce diretta del sole  
*Avoid placing leather near direct sun*

Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto  
*Dust regularly with a soft and dry cloth*


Evitare l'esposizione a fonti di calore  
*Keep the leather away from heat sources*

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL\_DANI  
*THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL\_DANI*

### CERTIFICAZIONI DI SISTEMA *SYSTEM CERTIFICATIONS*



### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO *PRODUCT CERTIFICATIONS*



### RICONOSCIMENTI AWARDS



### ADERENTE A *JOIN IN*



**DANI S.p.A.**  
Z.I. Via della Concia, 186  
36071 Arzignano (VI) Italy  
Tel. +39 0444 454111  
[www.gruppodani.com](http://www.gruppodani.com)



I COLORI DEL PRODOTTO SONO SOGGETTI A VARIAZIONE, LA LORO DISPONIBILITÀ SARÀ CONFERMATA IN SEDE DI ORDINE.  
*PRODUCT COLORS ARE SUBJECT TO CHANGE, THEIR AVAILABILITY WILL BE CONFIRMED AT THE MOMENT OF THE ORDER.*



I TEST SONO ESEGUITI NEL RISPETTO DELLE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI. PER VISIONARE L'ULTIMA VERSIONE INQUADRA QUI. TESTS ARE PERFORMED PERIODICALLY IN ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT PROVISIONS. TO VIEW THE LATEST VERSION: CLICK HERE.